

Forbo Monel (10 l)

Do ręcznego czyszczenia i konserwacji Marmoleum i PVC

Regularne czyszczenie

- Odkurzyć szczotką lub ściereczką do kurzu
- Usunąć plamy środkiem Monel i (wilgotnym) mopem

Czyszczenie okresowe

- Odkurzyć szczotką lub ściereczką do kurzu
- Zmyć środkiem Monel i mopem
- Nałożyć powłokę roztworem środka Monel i mopem
- Pozostawić do wyschnięcia

Konserwacja okazjonalna


- Wyszorować szczotką z użyciem środka Monel
- Zebrać brudną wodę wycieraczką lub odkurzaczem wodnym
- Spłukać czystą wodą i (wilgotnym) mopem
- Nałożyć mopem powłokę roztworu środka Monel
- Pozostawić do wyschnięcia

Roztwór

- Powłoka Monel: 0.5 l w 10 l. wody
- Monel może być także stosowany zamiennie do Cleaner: 0.25 l środka Monel w 10 l. wody

•

Odnawianie powłoki Topshield (tylko na Marmoleum/Artoleum)



Forbo TopRemover (10 l.)

Do odnawiania powłoki TopFinish na Marmoleum


Usuwanie

- Nałożyć środek TopRemover w odpowiednim rozcieńczeniu
- Nasączać przez 10 minut
- Wyszorować szczotką lub maszyną jednodyskową z padem do szorowania
- Zebrać brudną wodę wycieraczką lub odkurzaczem wodnym
- Spłukać czystą wodą i (wilgotnym) mopem
- Pozostawić do wyschnięcia

Rozcieńczanie

- TopRemover w wodzie: 1:1

•



Forbo TopFinish (10 l.)

Do odnawiania TopFinish na Marmoleum

Usuwanie

Najpierw należy usunąć uszkodzoną powłokę Topfinish środkiem TopRemover, zgodnie z instrukcją.

Odnawianie

- Nałożyć TopFinish mopem wełnianym/o grubym miękkim włosiu
- Pozostawić do wyschnięcia

Po tym zabiegu działać zgodnie z wybraną metodą czyszczenia;

Metoda mechaniczna Spray


- Wypolerować na sucho padem do polerowania,
- Nałożyć środek Spray na całą powierzchnię i wyczyścić maszyną jednodyskową z padem do polerowania

lub Metoda ręczna Monel

- Nałożyć mopem powłokę roztworu środka Monel
- Pozostawić do wyschnięcia.

Rozcieńczanie

- TopFinish nie należy rozcieńczać



Instrukcja czyszczenia i konserwacji

Nowoczesne metody codziennej pielęgnacji podłogi zmierzają do zmniejszenia ilości zabiegów czyszczenia na mokro poprzez zastąpienie ich czyszczeniem na sucho. Przykładem mogą być coraz częściej używane w tym celu odpowiednio zaimpregnowane mopy oraz maszyny. Dzięki nim praca ekip sprząających jest dużo prostsza, bardziej efektywna, a wpływ na środowisko naturalne zminimalizowany. Mała ilość albo brak chemikaliów i czysta woda, wystarczą.

Wskazówki ogólne

Czyść wykładzinę regularnie, ze względu na higienę i większą efektywność niż w przypadku czyszczenia okresowego. Zawsze przestrzegaj instrukcji. Plamy z wykładziny należy natychmiast zetrzeć zaraz po ich pojawieniu się, ponieważ mogą one przebarwić jej powierzchnię. Niektóre rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykładzinę elastyczną. Kółka z czarnej gumy lub gumowe zakończenia nóg mebli i sprzętów mogą spowodować odbarwienie wykładziny. Jasne kolory wymagają częstszego czyszczenia.

Zapobieganie zabrudzeniom

Okolo 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest wykładzina, przynieszone jest z zewnątrz. Można to zminimalizować, stosując matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń dostająca się przez wejście zmniejsza wymagania konserwacyjne wykładziny.

Czyszczenie codzienne

Czyszczenie na sucho

Usuń kurz i brud przy pomocy suchego mopa z włókna lub mikrofibry. LUB Można użyć również szczotki z miękkim, delikatnym włosiem.



Czyszczenie wilgotnym mopem

Użyj mopa delikatnie zwilżonego wodą lub/ detergentem aby woda nie zostawała na wykładzinie widocznego śladu. Podłoga powinna być sucha po 15-20 sekundach.



Czyszczenie maszynowe

By osiągnąć dobre rezultaty, należy czyścić podłogę przy użyciu maszyny czyszcząco-suszącej i szczotek lub pada.

Środki czyszczące: Używaj neutralnego środka czyszczącego o pH 5-9. Uwaga! Zawsze stosuj się do zaleceń podanych na instrukcji.



Usuwanie plam

Plamy należy usuwać natychmiast. Czyścić miejscowo ręcznie za pomocą białego/czerwonego pada i neutralnego detergentu (nie należy używać rozpuszczalników). Następnie zmyć czystą wodą.

Konserwacja/czyszczenie okresowe



Polerowanie na sucho:

Gdy widoczne staną się oznaki zużycia, najbardziej efektywnym sposobem przywrócenia pierwotnego wyglądu powierzchni wykładziny jest polerowanie na sucho. Najlepiej przystąpić do polerowania na sucho zaraz po czyszczeniu maszynowym wykładziny. Polerowanie na sucho ogranicza ponowne zabrudzenie się wykładziny. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów należy polerować wykładzinę z prędkością 500-1000 obrotów na minutę za pomocą białego lub beżowego pada. Im wyższa prędkość, tym większy połysk. Częstotliwość polerowania na sucho zależy od szybkości zużycia.

W przypadku mocnego zabrudzenia wykładziny i widocznych śladów użytkowania

Szorowanie maszynowe + odkurzenie na mokro + polerowanie na sucho



Nanieść roztwór środka czyszczącego pH 10-11 na powierzchnię wykładziny i odczekać 5-10 minut. Wycisnąć podłogę za pomocą jednoręcznej maszyny szorującej i pada. Natychmiast zebrać brudną wodę odkurzaczem. Następnie zmyć czystą wodą. Pozostawić wykładzinę do wyschnięcia, a następnie wypolerować na sucho zgodnie z instrukcją powyżej. Nie stosować twardych środków akrylujących.

W razie pytań prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem firmy Tarkett. Powyższe informacje mogą ulec zmianie w przypadku prac nad ulepszeniem produktu.



To grupa produktów PCV to niezwykła oferta, która cechuje się doskonałą powierzchnią pokrytą bardzo odpornym poliuretanem xp.

Czyszczenie wstępne

Zawsze chroni swoją podłogę przykrywając ją grubym papierem, twardą tekturą lub podobnymi materiałami do czasu ukończenia budowy. Czyszczenie wstępne jest rekomendowane zawsze przed rozpoczęciem użytkowania podłogi środkami o kwasowości pH 3-5.



THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

ZAKRES OPRACOWANIA: 4.6.29 WYKŁADZINY ELASTYCZNE I DYWANOWE	CZĘŚĆ: 4. 6.29
--	-------------------------------------

INWESTYCJA

**BUDYNEK DYDAKTYCZNY UNIWERSYTETU
WARSZAWSKIEGO**

w rejonie ulic Dobrej, Wiślanej, Browarnej i Lipowej

ADRES

00-312 Warszawa, ul Dobra 55

INWESTOR

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

03-908 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

**AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
KURYŁOWICZ & ASSOCIATES**

ul. Berezyńska 25 tel. 616 37 98
03-908 Warszawa

AUTOR DOKUMENTACJI
POWYKONAWCZEJ

4FLOOR WIOLETTA SZUBIŃSKA

ul. Sosnowa 1A
05-077 Zakręt


GENERALNY
WYKONAWCA

WARBUD SA

ul. Al. Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa

INWESTYCJA	BUDYNEK DYDAKTYCZNY UNIWERYSTETU WARSZAWSKIEGO w rejonie ulic Dobrej, Wislanej, Browarnej i Lipowej	WYKŁADZINY	CZĘŚĆ: 4
ADRES	00-312 Warszawa, ul Dobra 55	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	6.29
INWESTOR	UNIwersytet Warszawski 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28		

1.4.3 Instrukcja eksploatacji i konserwacji



Instrukcja czyszczenia i konserwacji

Nowoczesne metody codziennej pielęgnacji podłóg zmierzają do zmniejszenia ilości zabiegów czyszczenia na mokro poprzez zastąpienie ich czyszczeniem na sucho. Przykładem mogą być coraz częściej używane w tym celu odpowiednio zaoprekwane mopki oraz maszyny. Dzięki nim praca ekologiczniejsza jest dużo prostsza, bardziej efektywna, a wpływ na środowisko naturalne minimalizowany. Mała ilość albo brak chemikaliów i czysta woda wystarczą.

Wskazówki ogólne

Czyść wykładziny regularnie, ze względu na higienę i większą efektywność niż w przypadku czyszczenia okresowego. Zawsze przestrzegaj instrukcji. Płamy z wykładziny należy natychmiast zetrzeć zaraz po ich pojawieniu się, ponieważ mogą one przebarwić jej powierzchnię. Niektóre rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykładziny elastyczne. Korka z czarnej gumy lub gumowe zakończenia nóg mebli i sprzętów mogą spowodować odbarwienie wykładziny. Jasne kolory wymagają częstszego czyszczenia.

Zapobieganie zabrudzeniom

Okolo 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest wykładzina, przynieszone jest z zewnątrz. Można to minimalizować, stosując małe wejściowe odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń dostająca się przez wejście zmniejsza wymagania konserwacyjne wykładziny.

Czyszczenie codzienne

Czyszczenie na sucho

Usui kurz i brud przy pomocy suchego mopa z włókna lub mikrofibry. LUB Można użyć również szczotki i mopa, delikatnie wibrując.



Czyszczenie wilgotnym mopem

Użyj mopa delikatnie zwilżonego wodą lubi detergentem aby woda nie zostawała na wykładzinie widoczna jako ślady. Podłoga powinna być sucha po 15-20 minutach.



Czyszczenie maszynowe

By osiągnąć dobre rezultaty, należy czyścić podłogę przy użyciu maszyny zwaną czyszczącą i szczotek lub pałi.

Środki czyszczące: Używaj neutralnego środka czyszczącego o pH 5-9. Uwaga! Zawsze stosuj się do zaleceń podanych na instrukcji.



Usuwanie plam

Płamy należy usunąć natychmiast. Czyść miejscowo rocznie za pomocą białego, czystego pałi i neutralnego detergentu (ale niekiedy używać rozpuszczalników). Następnie zmyć czystą wodą.


Konserwacja/czyszczenia okresowe

Polerowanie na sucho:

Gdy walornie stani się ciemna i szara, najbardziej skutecznym sposobem przywrócenia pierwotnego wyglądu powierzchni wykładziny jest polerowanie na sucho. Najlepiej przygotować do polerowania na sucho zaraz po czyszczeniu maszynowym wykładziny. Polerowanie na sucho ogranicza ponowne zabrudzenie się wykładziny. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów należy polerować wykładzinę z prędkością 500-1000 obr./min i z pomocą białego lub białego pałi. Im wyższa prędkość, tym większy połysk. Czyszczenie polerowania na sucho należy odłączyć natychmiast.



W przypadku mocnego zabrudzenia wykładziny i widocznych śladów użytkowania

Szorstwienie maszynowe + odkurzanie na mokro + polerowanie na sucho



Nanosić roztwór środka czyszczącego pH 10-11 na powierzchnię wykładziny i odkurzyć 5-10 minut. Wersję podłogi za pomocą jednoręcznej maszyny szorstkującej i pałi. Natychmiast zetrzeć brudną wodę odkurzeniem. Następnie zmyć czystą wodą. Pozostawić wykładzinę do wyschnięcia, a następnie wypolerować na sucho zgodnie z instrukcją powyżej. Nie stosować twardych środków emfijujących.

W razie pytań prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem firmy Tarkett. Powyższe informacje mogą ulec zmianie w przypadku zmian od urzędniczego produktu.



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE